

Benaming	Soort	Velvorming (bij 23 °C/50% RV)(min)	Doorhardings snelheid	Specificatie na uitharden						
				Hardheid shore A	Volume Verlies (%)	Max. vervorming (%)	Modulus bij 100% rek (N/mm ²)	Modulus bij breuk(N/mm ²)	% rek bij breuk	Inzet temperatuur
TOP assembly	hybride	25	2,5 mm/24 u	30-35	<3,5	>70	0,680	1,250	350	-40 - + 90° C
SUPER assembly	MS polymeer	25	2,5 mm/24 u	50	<3,5	25	1,3	1,5	230	-40 - + 90° C
EXTREME assembly	MS polymeer	10 -15	3 mm/24 u	60	<3,5	25	1,45	1,75	190	-40 - + 90° C
Clear	MS ploymeer	35	3,5 mm/24 u	40		25	0,8	0,9	120	-40 - + 90° C